板ガラスの光学的性能・熱的性能

表3-1 学校用複層ガラス (スクールペアレックス エコ)

							光	熱的性能						
		計種		呼び厚さ	可 視 光			日 射			紫外線	熱貫流率	遮蔽	日射熱
			四性特况。四吨	(ミリ)	透過率 反射		率%	透過率	反射率%	吸収率	透過率 %	然貝派学 W/㎡·K	係数	取得率
					%	OUT	IN	%	OUT	%			SC	η
学	グ	日射遮蔽型	TLE4+A8+TP4	16	68.2	13.9	15.5	32.5	37.8	29.7	9.1	2.1	0.42	0.37
学校用複層	וין ו		TLE4+A12+(FL3+FL3)	22.8	66.7	13.8	15.0	30.8	37.7	31.5	0.0	1.6	0.41	0.36
	シ		TLE4+A12+(TP4+TP4)	25.5	65.2	13.7	14.5	29.6	37.7	32.8	0.0	1.6	0.41	0.36
層	シルバー	日射取得型	TP4+A8+TLE4	16	69.9	16.4	20.2	47.2	27.1	25.8	25.8	2.3	0.68	0.60
ガラス			TP4+A12+(Low-E3+FL3)	22.8	68.4	16.3	19.5	43.6	26.9	29.4	0.0	1.8	0.68	0.60
			TP4+A12+(TLE4+TP4)	25.5	66.5	16.2	18.7	40.7	26.8	32.5	0.0	1.8	0.68	0.59

表3-2 学校用合わせガラス (スクールラミレックス)

	品種構成・品略	呼び厚さ (ミリ)			光	熱	熱 的 性 能					
			可視光			日 射			紫外線熱胃流率		遮蔽	日射熱
			透過率 反射率%		透過率	反射率%	吸収率 透過		税負加率 W/m·K	係数	取得率	
			%	TUO	IN	%	OUT	%	%	VV/III*K	SC	η
学校用合わせガラス	FL3+PVB30ミル+FL3	6.8	88.1	8.0	8.0	75.3	7.0	17.7	0.0	5.7	0.92	0.81
子似用ログセガンス	TP4+PVB60ミル+TP4	9.5	86.0	7.9	7.9	69.5	6.7	23.8	0.0	5.5	0.88	0.78

表3-3 学校用強化ガラス (スクールテンパレックス)

		呼び厚さ (ミリ)			光	熱 的 性 能						
品 種	品種構成·品略		可視光			日 射			紫外線	熱貫流率	遮蔽	日射熱
			透過率 反射率%		透過率	反射率%	吸収率 透過率		税負加率 W/m [*] ·K	係数	取得率	
			%	OUT	IN	%	OUT	%	%	VV/III*K	SC	η
学校用強化ガラス	TP4	4	90.0	8.2	8.2	84.6	7.6	7.8	68.9	5.9	0.99	0.87
子仪用強化ガラス	TP5	5	89.6	8.2	8.2	82.8	7.4	9.7	65.5	5.9	0.98	0.86

記号説明 FL: フロート板ガラス Low-E: Low-Eガラス A: 中空層 TP: 強化ガラス TLE: Low-E強化ガラス PVB: ポリビニルブチラール 表中の性能値は、光学的性能・熱的性能を示す一般的な値であり、商品の性能を保証するものではありません。 OUTは室外側、INは室内側を示します。 紫外線透過率の表示が0.0%でも、四捨五入の関係上、微小量透過する場合があります。