

ショップカラーのご注意



設計・施工上のご注意

- ① 接着剤は、ミエミラーボンドをご使用ください。溶剤系の接着剤や、シリコン系、ポリサルファイド系のシーリング材は接着剤として使用できません。
- ② 目地の充てん時にはシリコン系シーリング材をご使用ください。
- ③ 内装用ですので、外装などでのご使用は避けください。また、内装においても、高温、多湿環境や直射日光の当たる部位への使用は避けください。
- ④ ガラス製品ですので、強い衝撃により割れる恐れがあります。強い衝撃を受けることが予想される部位への使用は避けください。



両面接着テープのみでの施工は脱落の危険性がありますので、絶対にしないでください。

Fタペスティのご注意



使用上のご注意

- ① クリーニングは、清潔な乾いた柔らかい布やスポンジなどをご利用ください。磨き砂の入った洗剤のご使用は避けください。
- ② 模様面に水分が付着すると透けて見えることもあります。



設計・施工上のご注意

- ① フロート板ガラスと比べて同じ呼び厚さでも強度が低下します。

ニューホワイトのご注意



使用上のご注意

- ① クリーニングをする際には、清潔な柔らかい布やスポンジに水かぬるま湯をひたして拭いてください。熱湯や中性洗剤の使用は避けください。
- ② 外装の使用条件によっては和紙調フィルムが変色することがあります。



設計・施工上のご注意

- ① 窓にご使用になる場合はフィルム面を室内側にして施工してください。
- ② ガラス障子としてご使用になる場合は、フィルム面を格子側にしてください。
- ③ 切断はガラス面から行い、カッターナイフでフィルムを切ってください。
- ④ 高温、多湿環境での使用は避けください。

ルネステンドのご注意



使用上のご注意

- ① 着色面をクリーニングする際は、柔らかい布やスポンジに水かぬるま湯をひたして拭いてください。熱湯や中性洗剤の使用は避けください。



設計・施工上のご注意

- ① 退色、変色の原因となりますので、必ず着色面を室内側に向けて施工してください。
- ② 外装または浴室などにご使用になる場合は、ガラスの小口に水が浸透しないように十分なシーリングを行ってください。
- ③ 外装の使用条件によっては、ルネステンドの色柄が変色することがあります。
- ④ シーリング材は、シリコン系シーリング材の使用を推奨いたします。
- ⑤ 照明の熱を直接受ける場合、ガラスの熱割れが生じる恐れがあります。設計・施工については、熱源からの輻射熱を考慮した熱割れ強度をご検討のうえ、設計・施工願います。特に網入板ガラスの使用はご注意ください。条件によっては、合わせガラスの使用、飛散防止フィルム貼付などにより万一割れても破片が脱落しないよう措置を講じてください。